

A **UltraMAX** é a argamassa AC III de alto rendimento, ideal para assentamentos de porcelanato em áreas internas e externas, além de sobreposição de variados tipos de revestimentos com formato até 160 x 160 cm, tanto pra ambientes internos como externos. Desenvolvida com aditivos exclusivos para placas de grandes formatos e baixa absorção, conta com sistema exclusivo de alta aderência, que garantem a ancoragem perfeita do revestimento.

Indicado para:

- Pisos e paredes a base de cimento (contrapiso ou reboco), drywall, áreas internas e externas, piscinas, saunas, revestimento externo de churrasqueiras, fornos e lareiras. Placas de cerâmica e porcelanato de formato até 160 x 160 cm (25,600 cm²), sobreposição de pisos (piso sobre piso), pedras naturais e pastilhas de vidro ou porcelana.
- Assentamento de porcelanatos e cerâmicas com formatos até 40 x 40 cm (1.600 cm²) em fachadas com até 6m de altura.
- Pedras naturais, áreas externa de sauna, fornos, lareiras e churrasqueira.
- Fachadas até 6 metros de altura com peças até 40 x 40 cm (1.600 cm²).

Não indicado para:

Ardósia, Pedra Madeira, Pedras Vulcânicas, Quartzito, São Tomé, peças claras com alta absorção. Bases de gesso liso, madeira, metal, vinil, fibra de vidro ou fibrocimento. Áreas internas de churrasqueiras, fornos, lareiras ou câmaras frias. Bases pintadas ou revestidas com tinta, resinas, mantas, texturas, óleos, ceras, gordura, umidade ou outros materiais que impeçam a aderência do produto.

Limpeza:

- Para fazer a retirada do excesso do produto, limpe com uma esponja úmida o local após a aplicação.
- Nunca use substâncias corrosivas, como ácidos ou solventes na limpeza.

Liberação para tráfego:

- 72 horas para rejuntamento.
- 7 dias para tráfego leve.
- 14 dias para tráfego intenso.

Dicas de Segurança:

- Use sempre EPI's para contato com o produto. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico levando esta embalagem.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Composição:

- Cimento Portland, agregados beneficiados de granulometria controlados e aditivos especiais não tóxicos.

Armazenamento:

Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas de no máximo 1,5m. Para empilhamento de paletes, respeitar o limite de 3 paletes sobrepostos.

Rendimento:

De 4 a 7,5 kg/m2 de acordo com a Tabela de Exemplos abaixo.

Área da superfície da placa cerâmica	Desempenadeira Recomendada (mm)	Modo de Aplicação	Consumo Aproximado
A < 400cm²	6x6x6	Colagem Simples	4kg/m²
400 < A < 900cm²	8x8x8	Colagem Simples	5kg/m²
A > 900cm²	8x8x8	Colagem Simples	7,5kg/m²

Observação: Colagem simples se refere à aplicação da argamassa apenas na base. Dupla colagem se refere à aplicação da argamassa na base e no verso da placa de revestimento. Observe os dentes da desempenadeira. Caso estejam desgastados em mais de 1mm de altura em relação ao recomendado, substitua a desempenadeira e refaça a aplicação.

O fabricante reserva-se ao direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente. Este produto está pronto para uso, não é necessário adicionar nenhum componente além de água, conforme quantidade indicada.

Classificação normativa	ACIII	(NBR 14081/12)
Tempo em aberto	≥ 20 minutos	[NBR 14081-3/12)
	≥ 0,5 MPa	NBR 14081-3/12)
Cura normal	≥ 1,0 MPa	[NBR 14081-4/12)
Cura Submersa	≥ 1,0 MPa	[NBR 14081-4/12)
Cura estufa	≥ 1,0 MPa	[NBR 14081-4/12)
Deslizamento	< 2,0 mm	[NBR 14081-5/12)

Instruções de uso:

1.O substrato deverá estar desempenado e curado a pelo menos 28 dias. Garanta a inexistência de infiltrações. Antes do início da aplicação, limpe o substrato de maneira que fique livre de qualquer material que impeça a aderência do produto, como: poeira, gorduras, ceras, fungos, oleosidade, graxas e outros.

Assentamento de sobreposição

Para sobreposição em pisos, remover qualquer tipo de sujeira que possa prejudicar a aderência e ancoragem da argamassa colante, utilizando-se de produtos de limpeza específicos para cada situação da superfície, (por exemplo: gordura, óleo, ceras, pó, tinta, etc), e removendo todo o resíduo do agente químico com água em abundância, 24 horas antes do assentamento das peças. Para casos onde restarem incrustações ou sujeiras na superfície da sobreposição após o processo de limpeza, será necessário realizar o tratamento com lixamento mecânico para tornar a superfície áspera e porosa. Esse processo irá garantir a aderência e ancoragem total da argamassa colante para esse tipo de aplicação.

2. Com uma esponja úmida, remova o excesso de engobe da placa de revestimento. Se necessário lave-a. Isso garantirá que o engobe não prejudique a ancoragem da placa.

3. Para preparo de uma embalagem: Em um recipiente limpo e estanque, despeje aproximadamente 4 litros de água limpa (respeitando sempre o limite entre 3,8 e 4,2 litros), adicione todo o conteúdo da embalagem e misture (de preferência com um batedor de argamassas) até a formação de uma massa pastosa, firme e sem grumos secos. Recomenda-se o descanso de 10 a 15 minutos para maturação da argamassa. Misturar novamente antes do uso.Nota: Utilize o produto em até 2 horas, não adicione mais água ou qualquer produto após a mistura.

4. No momento da aplicação, a temperatura do substrato deverá estar entre 10°C e 30°C. Para dias muito quentes, em áreas com incidência direta de sol, vento ou com temperaturas acima de 30°C, umedeça a placa de revestimento e o substrato com auxílio uma brocha. Sempre que possível instale uma tenda para bloquear a incidência de sol na área de aplicação.

Não realize aplicação do produto sob chuva.

5. Para escolha da desempenadeira correta, consulte a tabela de exemplos acima.

6. Com o lado liso da desempenadeira estenda uma camada de argamassa sobre o substrato de no máximo 1m² ou no tamanho de uma peça para peças de áreas maiores de 1m², em seguida, arraste a desempenadeira usando o lado dentado em um ângulo de 60° criando cordões uniformes e paralelos. Certifique-se de que os cordões possuem a mesma altura dos dentes da desempenadeira.

Nota: Para peças maiores que 900 cm² de área ou com empenamento maior que 1mm, repita a operação 6 também na base da placa de revestimento fazendo dupla colagem. O sentido dos cordões deve seguir o mesmo alinhamento de acordo com as NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.

Nota: Condições climáticas com dias muito quentes ou com muito vento, podem criar uma película sobre o cordão da argamassa. Caso isso aconteça, remova os cordões e refaça a aplicação da argamassa. Nunca assente a placa de revestimento sobre os cordões com película, pois isso pode comprometer a aderência da argamassa ao verso da placa cerâmica.

7. Aplique a peça de revestimento sobre o substrato e com as mãos arraste levemente a peça no sentido perpendicular aos cordões, pressionando-a para baixo até a posição final do assentamento. Certifique-se de que todos os cordões foram esmagados removendo algumas peças aleatoriamente. A peça deverá estar totalmente impregnada de argamassa.

8. Para assentamento de pisos próximos à parede, garanta que as peças tenham um espaço de 5 a 10 mm da parede (junta de dessolidarização). Nunca rejunte esse espaço.



GARANTIA ULTRALIT
NÓS GARANTIMOS OS NOSSOS
PRODUTOS EM SUA OBRA!

CNPJ: 22.767.393/0001-04



0800 717 1111



7 899085 790677

O PRAZO DE
VALIDADE É DE
240
D I A S